

# IDROFOND NORMALE

Pagina 1 di 2

## DESCRIZIONE

Fondo fissativo acrilico impregnante per muri esterni ed interni

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona penetrazione nel supporto
- Otima resa
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Trasparente

## DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico circa 1 Kg/l

Contenuto solidi in volume circa 70%

Resa teorica Circa 60 - 80 mq/l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione Secco al tatto: circa 30 minuti

Secco in profondità: 3 ore

Ricopribile: 6-8 ore

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) Minimo 12 mesi (teme il gelo)

Punto di infiammabilità (DIN 53213) Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

## APPLICAZIONE

Rullo/pennello

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 700%

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza del prodotto

## CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Applicare su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con idonei prodotti

Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali

In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed Umidità superiore all' 85%

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

**samperio**  
VERNICI | di MORTARA & C. S.p.A.

## **IDROFOND NORMALE**

Pagina 2 di 2

### **VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

#### **IDROFOND NORMALE – Specifica Prodotto**

Fondo fissativo acrilico ad elevata penetrazione. Resa teorica circa 60-80 mq/l per mano.  
Contenuto solidi in volume pari al 70% e peso specifico di 1Kg/l circa

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.