

IDROFOND SUPER

Pagina 1 di 2

DESCRIZIONE

Fondo fissativo acrilico ad alta penetrazione per muri esterni ed interni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima penetrazione nel supporto
- Ottima resa
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Trasparente

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico circa 1 Kg/l

Contenuto solidi in volume circa 70%

Resa teorica Circa 30-40 mq/l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione Secco al tatto: circa 60 minuti

Secco in profondità: 3 ore

Ricopribile: 6-8 ore

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) Minimo 12 mesi (teme il gelo)

Punto di infiammabilità (DIN 53213) Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

APPLICAZIONE

Rullo/pennello

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 300%

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza del prodotto

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Applicare su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con idonei prodotti

Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali

In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed Umidità superiore all' 85%

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

samperio
VERNICI | di MORTARA & C. S.p.A.

IDROFOND SUPER

Pagina 2 di 2

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

IDROFOND SUPER – Specifica Prodotto

Fondo fissativo acrilico ad elevata penetrazione. Resa teorica circa 30-40 mq/l per mano.
Contenuto solidi in volume pari al 70% e peso specifico di 1Kg/l circa

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.