

MONDIAL SUPERIORE AL QUARZO ACRILICO

Pagina 1 di 2

DESCRIZIONE

Finitura a base acrilica addizionata di cariche fini per esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere coprente
- Buona resa e pennellabilità
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Buon potere riempitivo
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco, tinte tenui, tinte forti

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico circa 1,55 Kg/l

Contenuto solidi in volume circa 42%

Resa teorica Circa 9-11 mq/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione Secco al tatto: circa 30 minuti

Secco in profondità: 3 ore

Ricopribile: 6-8 ore

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) Minimo 12 mesi (teme il gelo)

Punto di infiammabilità (DIN 53213) Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

APPLICAZIONE

Rullo/pennello

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 20-30%

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza del prodotto

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Applicare su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

MONDIAL SUPERIORE AL QUARZO ACRILICO

Pagina 2 di 2

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con idonei prodotti
Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali
In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema
proposto

In caso di supporti nuovi applicare preventivamente una mano di fissativo Idrofond
Normale. Se particolarmente sfarinanti, applicare preferibilmente una mano di fissativo
Trasparente Pliolite in Ragia.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è
inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed Umidità superiore all' 85%

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

MONDIAL SUPERIORE AL QUARZO ACRILICO – Specifica Prodotto

Finitura a base acrilica addizionata di cariche fini per esterni di buona resa ed ottimo
potere coprente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici. Resa teorica circa 9-11 mq/l
per mano. Contenuto solidi in volume pari al 42% e peso specifico di 1,55Kg/l circa

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

samperio
VERNICI | di MORTARA & C. S.p.A.