

MURELLA 3A SUPERCOPRENTE

Pagina 1 di 2

DESCRIZIONE

Finitura traspirante idrorepellente a base vinilversatatica per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potere coprente eccezionale
- Buone caratteristiche di idrorepellenza
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs. n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco o tinte tenui

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico circa 1,55 Kg/l

Contenuto solidi in volume circa 48%

Resa teorica Circa 9-11 m²/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione Secco al tatto: circa 30 minuti

Secco in profondità: 3 ore

Ricopribile: 6-8 ore

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) Minimo 12 mesi (teme il gelo)

Punto di infiammabilità (DIN 53213) Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

APPLICAZIONE

Rullo/pennello

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 20-30%

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza del prodotto

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Applicare su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

samperio
VERNICI | di MORTARA & C. S.p.A.

MURELLA 3A SUPERCOPRENTE

Pagina 2 di 2

aderenti

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con idonei prodotti
Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali
In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema
proposto

In caso di supporti particolarmente sfarinanti, applicare preventivamente una mano di
fissativo Idrofond Normale

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è
inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed Umidità superiore all' 85%

Nella versione addizionata di **ANTIMUFFA PERMANENTE**, mantenendo le stesse
caratteristiche originarie, inibisce nel tempo la formazione di muffe. E' consigliabile
per prefabbricati e manufatti in cemento e per ambienti soggetti a condensazione
di umidità (pareti soggette ad escursioni termiche caldo e freddo)

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

MURELLA 3A SUPER – Specifica Prodotto

Finitura traspirante idrorepellente a base vinilversatatica per interni ed esterni di
elevatissimo potere coprente. Resa teorica circa 9-11 mq/l per mano. Contenuto solidi in
volume pari al 48% e peso specifico di 1,55Kg/l circa

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.