

# MURELLA TRASPIRANTE PER INTERNI

Pagina 1 di 2

## DESCRIZIONE

Finitura traspirante a base vinilversatatica per interni. Idonea esclusivamente per l'applicazione su muri interni

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimo potere coprente
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORE

Bianco o tinte tenui

## BRILLANTEZZA

Opaco

## DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico circa 1,72 Kg/l

Contenuto solidi in volume circa 45%

Resa teorica Circa 8-10 m<sup>2</sup>/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione Secco al tatto: circa 30 minuti

Secco in profondità: 3 ore

Ricopribile: 6-8 ore

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) Minimo 12 mesi (teme il gelo)

Punto di infiammabilità (DIN 53213) Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

## APPLICAZIONE

Rullo/pennello

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 20-30%

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza del prodotto

## CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Applicare su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Samperio Vernici s.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. Samperio Vernici s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in

ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore

**SAMPERIO**  
VERNICI

## MURELLA TRASPIRANTE PER INTERNI

Pagina 2 di 2

aderenti

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con idonei prodotti  
Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali  
In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema  
proposto

In caso di supporti particolarmente sfarinanti, applicare preventivamente una mano di  
fissativo Idrofond Normale

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è  
inferiore

a 5 °C o superiore a 30 °C ed Umidità superiore all' 85%

### VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

MURELLA TRASPIRANTE PER INTERNI – Specifica Prodotto

Finitura traspirante a base vinilversatatica per interni. Resa teorica circa 8-10 m2/l per  
mano. Contenuto solidi in volume pari al 45% e peso specifico di 1,72Kg/l circa